

DATENBLATT

FDT Dichtungsmasse A



Beschreibung

Lösemittelfreier, plasto-elastischer Einkomponenten-Fugendichtstoff auf Basis Acrylat-Dispersion.

Produkteigenschaften

- Innen und außen verwendbar
- Alterungsbeständig
- Witterungsbeständig
- Plasto-elastisch nach Aushärtung
- Anstrichverträglich mit den meisten Farben

Anwendungsbereich

Abdichten von Fugen und Ritzen, die nur geringen Bewegungen ausgesetzt sind. Gute Haftung z. B. auf Keramik, Putz, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Naturstein, Rhenofol und Rhepanol.

Hinweise zur Verarbeitung

Die Kontaktstellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Rauhe und poröse Untergründe mit wasserverdünnter Dichtungsmasse A vorbehandeln. Für Fugen, die höheren Dehnungsbeanspruchungen unterliegen, wird Dichtungsmasse A nicht empfohlen.

Lieferform

Kartuschen à 300 ml 12 Stück/Karton

Lagerung

Zulässige Lagerzeit: max. 12 Monate bei Raumtemperatur
Lagertemperatur: nicht über 60 °C, frostfrei

Anstrichverträglichkeit

Nach Durchtrocknung mit gebräuchlichen Anstrichsystemen verträglich.
Verträglich mit FDT Dachbahnen Rhenofol und Rhepanol.

Technische Daten

Chemische Basis:	Acrylat-Dispersion
Konsistenz:	pastös
Charakter:	plasto-elastisch
Farbe:	grau
Dichte:	ca. 1,50 g/cm ³
zulässige Gesamtverformung:	10 %
Hautbildung:	ca. 30 Minuten bei Normalklima
Durchhärtung:	1 - 2 Wochen
Volumenschwund:	ca. 15 %
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 20 °C bis + 70 °C

Transport

Straße:	GGVS/ADR
Wasser:	GGVSee/IMDG
Luft:	ICAO/IATA
UN-Nr.:	-
sonstige Angaben:	kein Gefahrgut

Sicherheitsratschläge

Berührung mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Hautverschmutzungen gründlich mit Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de