

DATENBLATT

Rhepanol-Grundierung 2 S



Beschreibung

Rhepanol-Grundierung 2 S ist eine klare Polymerlösung, die sich auf Grund ihrer speziellen Einstellung besonders gut für die Haftvermittlung eignet.

Anwendungsbereich

Haftvermittler für NE-Metalle und Edelstähle in Kombination mit Grundierung 1S vor der Verklebung mit Rhepanol-Kontaktkleber 50 oder Rhepanol-Kontaktkleber 5.

Technische Daten

Farbe:	klar
Rohstoffgrundlage:	Polymerlösung in Lösungsmittel
Dichte:	0,87 g/cm ³
Viskosität:	165 mPas
Verdüner und Reinigungsmittel:	Information auf Anfrage
Klebstoffauftrag:	Pinself oder Lammfellrolle
Ablüfzeit:	ca. 30-60 Minuten Die Ablüfzeit ist stark abhängig von der Auftragsmenge, den Materialien und den raumklimatischen Bedingungen.
Verpackung:	Weißblecheimer mit Spanningdeckel Inhalt 4,5 kg
Verarbeitungstemperatur:	optimal bei 15 °C bis 25 °C; nicht unter +5 °C verarbeiten
Verbrauch:	ca. 100 - 150 g/m ²
Lagerbedingungen:	optimal bei 15 °C bis 25 °C; nicht unter +5 °C, frostempfindlich
Lagerzeit:	ca. 2 Jahre bei Raumtemperatur in unangebrochenen Original-Gebinde
Kennzeichnung nach GefStoffV:	siehe Sicherheitsdatenblatt

Hinweise zur Verarbeitung

Die Untergründe müssen trocken, eben, fest, sauber, staub-, riss- und fettfrei sein. Die Grundierung ist vor Gebrauch gründlich aufzurühren, so dass die Lösung homogen ist. Die Grundierung ist gleichmäßig auf den Untergrund aufzubringen. Die Weiterverarbeitung darf erst nach völliger Trocknung erfolgen.

Transportkennzeichnung

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de