

DATENBLATT

Rhepanol-Grundierung Precol



Beschreibung

Rhepanol-Grundierung Precol ist ein hochviskoser Voranstrich, der sich auf Grund seiner speziellen Einstellung besonders gut als Haftgrund für wasserdichte Anschlüsse eignet.

Anwendungsbereich

Haftgrund für wasserdichte Anschlüsse des Dichtrands von Rhepanol fk mit Dichtrand oder Rhepanol-Abdeckband an Fremdstoffen, z.B. Beton, Putz, Blech und Polyester in vertikalen Bereichen.

Achtung: Nicht für Bereiche mit stehendem Wasser geeignet.

Technische Daten

Farbe:	schwarz
Rohstoffgrundlage:	Polyisobutylene (PIB)
Dichte:	0,90 g/cm ³
Viskosität:	50000 mPas
Verdüner und Reinigungsmittel:	Rhepanol-Quellschweißmittel
Klebstoffauftrag:	Pinsel
Ablüfzeit:	ca. 5-30 Minuten Die Ablüfzeit ist stark abhängig von der Auftragsmenge, den Materialien und den raumklimatischen Bedingungen.
Verpackung:	Weißblecheimer mit Spanningdeckel Inhalt 5 kg
Verarbeitungstemperatur:	optimal bei 15 °C bis 25 °C; nicht unter +5 °C verarbeiten
Verbrauch:	ca. 300 g/m ²
Lagerbedingungen:	optimal bei 5 °C bis 20 °C
Lagerzeit:	ca. 2 Jahre bei Raumtemperatur in unangebrochenen Original-Gebinde
Kennzeichnung nach GefStoffV:	siehe Sicherheitsdatenblatt

Hinweise zur Verarbeitung

Die Untergründe müssen glatt, trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Polyester- und Glas-Untergründe sollten etwas angeraut werden. Die Rhepanol-Grundierung Precol wird zweckmäßigerweise in zwei Schritten aufgebracht, wobei der erste Anstrich verdünnt (zwei Teile Rhepanol-Grundierung Precol und ein Teil Rhepanol-Quellschweißmittel) aufgetragen wird und der zweite Anstrich nach ca. 5–10 Minuten unverdünnt aufgetragen wird.

Transportkennzeichnung

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de