

DATENBLATT

Rhepanol-Grundierung sk-W Rhepanol-Grundierung sk-L



Beschreibung

Die Grundierungen dienen als Haftvermittler für die selbstklebende Dachbahn Rhepanol hfk-sk.

Hinweise zur Verarbeitung

Die Gebinde vor der Verarbeitung gut umrühren. Die Grundierung wird vollflächig und gleichmäßig deckend mit einem Pinsel oder mit einer Farbwalze aufgebracht. Vor dem Verlegen der Rhepanol hfk-sk-Bahn muss die Grundierung durchgetrocknet sein (Fingerprobe). Bei kühler bzw. feuchter Witterung trocknet die Grundierung sk-L schneller. Beschaffenheit der Klebeuntergründe und erforderliche Vorbehandlung mit den Grundierungen sk-L/sk-W können sich durch Witterungsverhältnisse oder Baustellenbedingungen ändern. Im Bedarfsfall ist eine Klebprobe auszuführen. Nur die Flächen grundieren, die am gleichen Tag noch abgedichtet werden. Auf Dämmstoffen aus Polystyrol-Hartschaumplatten kann nur die Grundierung sk-W aufgetragen werden.

Untergrund

- Die Flächen müssen fest, eben, sauber, trocken, staub- und fettfrei und frei von Trennmitteln sein.
- Geeignete Untergründe (siehe Technisches Handbuch Rhepanol hfk Tabelle Seite 61).

Untergrund	Oberflächenbeschaffenheit	Rhepanol-Grundierung sk-W/sk-L
Bitumenbahn	PE-Folie/Vlies	ja ¹⁾
Bitumenbahn	fein besandet/talkumiert	ja
Bitumenbahn	besplittet oder fein beschiefert	ja
Altbitumenbahn	abgewittert, verschmutzt	ja
Kunststoffbahnen	abgewittert	nein ²⁾
Beton	baufeucht bis trocken, besenrein glatt abgerieben, frei von Kiesnestern, Graten und Spitzen	ja
Stahl-/Zinkblech	entfettet	ja ²⁾
EPS	unkaschiert	ja, nur Rhepanol-Grundierung sk-W
Bondrock MV	kaschiert	ja
Megarock	kaschiert	ja
Holzschalung	flächig und glatt	ja

¹⁾ Mit Propangasflamme abflämmen.

²⁾ Je nach Werkstoffart erforderlich, im Einzelfall durch Eigenversuch prüfen; grundsätzlich Abstimmung mit der Anwendungstechnik erforderlich.

Verbrauch

- Ca. 0,2 l/m²
- Der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund.
- Bei klüftigem und saugendem Untergrund erhöht sich die Auftragsmenge.

Es gibt zwei unterschiedliche Grundierungen:

	Rhepanol-Grundierung sk-W	Rhepanol-Grundierung sk-L
Basis:	Lösemittelfreie Dispersion, bitumenfrei	SBS-Kautschuk, lösemittelhaltig
Konsistenz:	flüssig, roll- und streichfähig	flüssig, roll- und streichfähig
Farbe:	blau	rot
Verarbeitungstemperatur:	mindestens +5 °C	mindestens +5 °C
Abluftzeit*:	ca. 30 Min. (Dachfläche ist anschließend begehbar)	ca. 15 Min. (Dachfläche ist anschließend begehbar)
	Wichtig: Die Trocknungszeit kann bei feuchter Witterung/feuchten Untergründen erheblich zunehmen (bis zu mehreren Stunden)	
Lagerung:	kühl und trocken, frostfrei	kühl und trocken, frostfrei
Lagerzeit:	mindestens 12 Monate	mindestens 12 Monate

* Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Transportkennzeichnung

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Verpackung

Sk-L: Inhalt 10 kg oder Inhalt 25 kg, Weißblecheimer mit Spanningdeckel

Sk-W: Inhalt 9 kg oder Inhalt 22,5 kg, Plastikimer

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de