

Technisches Datenblatt

Rhenofol® CVL

Lieferform	Artikelnummer
Dicke 1,5 mm, 20,00 m x 1,50 m pro Rolle	52 84 450
Dicke 1,5 mm, 15,00 m x 2,05 m pro Rolle	52 84 745
<i>Hinweis: Weitere Abmessungen und Farben siehe Preisliste</i>	

Beschreibung

Rhenofol CVL ist eine hellgraue Dachbahn aus Polyvinylchlorid weich (PVC-P), nach DIN EN 13956, nicht bitumenverträglich (NB), mit Verstärkung (V) aus Polyestergerlege (PG), Anwendungstyp DE – PVC-P-NB-V-PG nach DIN/TS 20.000-201. Rhenofol CVL ist ein zweilagiges Dachbahnsystem aus Oberfolie und Unterfolie. Die Nahtüberdeckungen lassen sich praxisgerecht durch Quell- oder Heißluftschweißen schließen. Rhenofol CVL wird ausschließlich für den mech. befestigten Schichtenaufbau bis < 20° Dachneigung eingesetzt. Für Rhenofol CVL-Dachbahnen wird das gleiche Zubehör verwendet wie für unsere Rhenofol CV-Dachbahnen.

Vorbereitung

Dachkonstruktionen müssen ausreichend stabil sein, um das Gesamtgewicht des Dachsystems, einschließlich der Verkehrslasten und der temporären Lasten während der Montage, aufnehmen zu können. Der Untergrund muss sauber, glatt, trocken und frei von scharfen Kanten, losen oder fremden Materialien, Öl, Fett oder anderen Stoffen sein, welche die Bahn beschädigen könnten.

Anwendung und Verarbeitung

Verlegen Sie die Dachbahn gemäß der aktuellen Rhenofol-Verlegerichtlinie, Details und Ausführungsanforderungen. Für die Verlegung der Rhenofol CVL-Dachbahnen stehen verschiedene mechanische Befestigungssysteme zur Wahl: die Befestigung mit geeigneten Haltetellern und Befestigern in der Nahtüberlappung, das Schweißpastensystem oder das Induktionsverfahren. Alle Nähte werden mit Heißluftverschweißung oder Quellverschweißung gefügt. Lassen Sie alle Schweißnähte vor Überprüfung ausreichend abkühlen. Rhenofol CVL-Dachbahnen können homogen mit den Rhenofol-Produkten verschweißt werden. Beachten Sie die Rhenofol-Verlegerichtlinie. Der Einbau der Dachabdichtung sollte von geschulten Verarbeitern durchgeführt werden.

Verbrauch

Für die Mengenermittlung der Bahnen muss die vollständige Verlegung der horizontalen Fläche, inkl. Nahtüberlappung (50 mm für Nähte ohne mechanische Befestigung und mind. 100 mm für Nähte mit mechanischer Befestigung), sowie ein Hochführen der Flächenbahn am aufgehenden Bauteil von ca. 50-100 mm berücksichtigt werden.

Eigenschaften

Physikalisch

- Dachbahn gemäß DIN EN 13956
- Witterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN CEN/TS 1187 gemäß amtlichen Prüfzeugnissen für Dachneigungen $<20^\circ$. Für Dachneigungen $\geq 20^\circ$ ist unsere Rhenofol CGv einzusetzen
- Brandverhalten: Baustoffklasse B 2, DIN 4102 bzw. Klasse E, DIN EN 13501-1
- Beständig gegen übliche Industrie- und Heizungsabgase
- Gutes Verhalten gegen natürliche Alterung
- Hagelschlaggeprüft nach DIN EN 13583
- Wärmeleitfähigkeit DIN 52612: $0,16 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Nicht beständig gegen: Bitumen- und teerhaltige Stoffe; organische Lösungsmittel, z. B. Benzin, Toluol, Chlorwasserstoffe; Fette, Öle, z. B. ölhaltige Kitten und Schalungsöle. Unverträglich mit Polystyrol-Hartschaum.
- Qualitätssicherung: Rhenofol CVL unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle durch Eigen- und Fremdüberwachung. Das interne Qualitätssicherungssystem des gesamten Unternehmens ist nach der DIN EN ISO 9001, der weltweit strengsten Qualitätsnorm, zertifiziert und wird regelmäßig durch die TÜV SÜD Management Service GmbH überprüft. Ebenso liegt eine Zertifizierung nach dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 vor.
- FPC-Zertifikats-Nr.: 0761-CPR-1068

Technisch	Prüfverfahren	Dicke 1,5 mm
Sichtbare Mängel	EN 1850-2	Keine
Länge	EN 1848-2	20 m (-0 % / +5 %)
Breite	EN 1848-2	1,50 m (-0,5 % / +1 %)
Effektive Dicke	EN 1849-2	1,5 mm (-5 % / +10 %)
Geradheit	EN 1848-2	< 50 mm
Planlage	EN 1848-2	< 10 mm
Flächengewicht	EN 1849-2	2,06 kg/m ² (-5 % / +10 %)
Wasserdichtheit	EN 1928 (B)	≥ 400 kPa/72 h
Zugfestigkeit	EN 12311-2 (A)	≥ 1.000 N/50 mm
Zugdehnung	EN 12311-2 (A)	≥ 15 %
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730 (A/B)	≥ 20 kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691 (A/B)	≥ 900 mm ≥ 2.000 mm
Weiterreißwiderstand	EN 12310-2	≥ 180 N
Schälwiderstand der Fügenaht	EN 12316-2	≥ 150 N/50 mm
Scherwiderstand der Fügenaht	EN 12317-2	≥ 900 N/50 mm, Abriss außerhalb der Fügenaht
UV Beständigkeit	EN 1297	Klasse 0 (1.000 h)
Falzen bei tiefen Temperaturen	EN 495-5	≤ -30 °C
Maßhaltigkeit	EN 1107-2	≤ 0,5 %
Reaktion bei Brandeinwirkung	EN 13501-1	Klasse E
Äußere Brandeinwirkung (in der Anwendung)	EN 13501-5	Broof (t1)*
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	EN 1931(B)	≥ 18.000 +/- 30 %
Widerstand gegen Hagelschlag	EN 13583	≥ 20 m/s ≥ 30 m/s
Beständigkeit gegenüber Chemikalien	EN 1847	bestanden
Gefährliche Substanzen	Siehe Fußnote ¹⁾	

Hinweis: Da sich die europäischen Normen ständig weiterentwickeln, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu den physikalischen Eigenschaften zu erhalten.

** Es sind verschiedene BROOF(t1)-klassifizierte Aufbauten mit dieser Dachbahn erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserer technischen Abteilung.*

1) Da keine europäischen harmonisierten Prüfmethoden bestehen, muss die Überprüfung und Erklärung zur Freisetzung von Stoffen unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen/Anforderung erfolgen.

Lagerung

- Die Dachbahnen behalten in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ihre Produkteigenschaften
- Material bis zur Verarbeitung in der Originalverpackung lagern
- Angebrochene Verpackungseinheiten bei Lagerung im Freien wieder sorgfältig verschließen
- Rollen nur liegend lagern
- Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen

Haltbarkeit

Die Dachbahnen verfügen über kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei fachgerechter Lagerung behalten sie in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung über einen langen Zeitraum ihre Produkteigenschaften.

Verpackung und Entsorgung

Abfälle des Produktes sind keine gefährlichen Stoffe. Die nationalen Vorschriften sind zu beachten.

Abfall-Schlüsselnummern (AVV) für die Kunststoffabdichtungsbahn Rhenofol CVL:

- 170904 (Gemischte Bau- und Abbruchabfälle)
- 200139 (Kunststoffe)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Seien Sie vorsichtig beim Bewegen und Transportieren, um Perforationen und physische Schäden zu vermeiden. Ein Sicherheitsdatenblatt ist für das Produkt nicht erforderlich.

Transport

Die Dachbahnen werden üblicherweise auf Holzpaletten transportiert.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim