

Technisches Datenblatt



FDT Rohglasvlies 120 g/m²

Lieferform	Artikelnummer
1 Rolle 100 m × 2,00 m pro Rolle	12 60 400

Beschreibung

Das FDT Rohglasvlies 120 g/m² ist ein chemisch gebundenes Glasfaservlies. Das Glasvlies ist 2,00 m breit und 100 m lang.

Anwendung und Verarbeitung

Es kann als Trennlage eingesetzt werden, um Wechselwirkungen zwischen Dachbahnen und unverträglichen Stoffen, wie z. B. Polystyrol-Hartschaumplatten zu vermeiden. Es wird auch als Brandschuttlage im mechanisch befestigten Schichtenaufbauten mit Rhenofol-Dachbahnen oder Rhepanol hfk-Dachbahnen und Polystyrol-Hartschaumplatten eingesetzt. Stoßbereiche sind mind. 8 cm zu überlappen.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklariert Wert
Glasart:	C-Glas
Flächengewicht:	120 g/m²
Binderanteil:	19 %
Festigkeit:	
längs (N/5 cm):	280 - 330
quer (N/5 cm):	200 - 240
Faserlänge:	18 mm
Faserdurchmesser (µ):	13,5 - 16
Dicke:	0,9 mm +/- 0,1 mm
Baustoffklasse:	B 2-DIN 4102
	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Abmessungen:	100 m × 2,00 m
Kennzeichnung nach GefStoffV:	siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerung

Trocken in Originalverpackung.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Rolle 100 m × 2,00 m, ca. 26 kg/Rolle

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Ein Sicherheitsdatenblatt ist für das Produkt nicht erforderlich.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim