

# Technisches Datenblatt

## Rhenofol® CG

| Lieferform                               | Artikelnummer |
|------------------------------------------|---------------|
| Dicke 1,2 mm, 20,00 m x 2,05 m pro Rolle | 12 83 410     |
| Dicke 1,5 mm, 15,00 m x 2,05 m pro Rolle | 12 83 470     |
| Dicke 1,8 mm, 15,00 m x 2,05 m pro Rolle | 12 83 730     |
| Dicke 2,0 mm, 15,00 m x 2,05 m pro Rolle | 12 86 600     |

### Beschreibung

Rhenofol CG ist eine hellgraue Dachbahn aus Polyvinylchlorid weich (PVC-P) nach DIN EN 13956 und DIN EN 13967, nicht bitumenverträglich (NB), mit Einlage (E) aus Glasvlies (GV), Anwendungstyp DE – PVC-P-NB-E-GV nach DIN/TS 20.000-201 und Anwendungstyp BA – PVC-P-NB-E-GV nach DIN/TS 20.000-202. Rhenofol CG ist ein zweilagiges Dachbahnsystem aus Oberfolie und Unterfolie, bei dem die Oberfolie etwa die Hälfte der Dachbahndicke ausmacht. Die Oberfolie ist über die komplette Dicke mit qualitativ hochwertigen Weichmachern, Stabilisatoren, Flammenschutzmitteln und weiteren Additiven ausgestattet. Durch die Dicke der hochwertigen Oberfolie kann eine überdurchschnittliche Qualität und Lebenserwartung erreicht werden. Aufgrund ihrer hervorragenden Materialeigenschaften können Rhenofol CG-Dachbahnen einlagig verlegt werden. Die Nahtüberdeckungen lassen sich praxisgerecht durch Quell- oder Heißluftschweißen schließen. Rhenofol CG-Dachbahnen werden im lose verlegten Schichtenaufbau unter Auflast, z. B. Kies- und Plattenbeläge bei Terrassen, Dachbegrünungen sowie für Abdichtungen im Bereich der Bauwerksabdichtungen eingesetzt.

### Vorbereitung

Dachkonstruktionen müssen ausreichend stabil sein, um das Gesamtgewicht des Dachsystems, einschließlich der Verkehrslasten und der temporären Lasten während der Montage, aufnehmen zu können. Der Untergrund muss sauber, glatt, trocken und frei von scharfen Kanten, losen oder fremden Materialien, Öl, Fett oder anderen Stoffen sein, welche die Bahn beschädigen könnten.

### Anwendung und Verarbeitung

Verlegen Sie die Dachbahn gemäß der aktuellen Rhenofol-Verlegerichtlinie, Details und Ausführungsanforderungen. Rhenofol CG-Dachbahnen werden in der Regel lose verlegt im Bereich von begrünenden, bekiesenden oder genutzten Dächern eingesetzt. Alle Nähte werden mit Heißluftverschweißung oder Quellverschweißung (nicht bei Begrünungen) gefügt. Lassen Sie alle Schweißnähte vor Überprüfung ausreichend abkühlen. Beachten Sie die Rhenofol-Verlegerichtlinie und das technische Handbuch Rhenofol. Der Einbau der Dachabdichtung sollte von geschulten Verarbeitern durchgeführt werden.

### Verbrauch

Für die Mengenermittlung der Bahnen muss die vollständige Verlegung der horizontalen Fläche, inkl. Nahtüberlappung (50 mm für Nähte ohne mechanische Befestigung und mind. 100 mm für Nähte mit mechanischer Befestigung), sowie ein Hochführen der Flächenbahn am aufgehenden Bauteil von ca. 50-100 mm berücksichtigt werden.

## Eigenschaften

### Physikalisch

- Dachbahn gemäß DIN EN 13956/ DIN EN 13967
- Witterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Wurzel- und rhizomfest gemäß FLL-Prüfverfahren
- Brandverhalten: Baustoffklasse B 2, DIN 4102 bzw. Klasse E, DIN EN 13501-1
- Beständig gegen übliche Industrie- und Heizungsabgase
- Hervorragendes Verhalten gegen natürliche Alterung
- Hagelschlaggeprüft nach DIN EN 13583
- Wärmeleitfähigkeit DIN 52612: 0,16 W/(m\*K)
- Gute Beständigkeit gegenüber Rotalgen
- Nachweis einer Umwelt-Produktdeklaration in Form einer EPD nach DIN ISO 14025 und DIN EN 15804 ([www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com))
- Gelistet im DGNB-Navigator (Code UGUT5N)
- Hohe Reparaturfähigkeit über den gesamten Lebenszyklus
- Nicht beständig gegen: Bitumen- und teerhaltige Stoffe; organische Lösungsmittel, z. B. Benzin, Toluol, Chlorwasserstoffe; Fette, Öle, z. B. ölhaltige Kitte und Schalungsöle. Unverträglich mit Polystyrol-Hartschaum.
- Qualitätssicherung: Rhenofol CG unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle durch Eigen- und Fremdüberwachung. Das interne Qualitätssicherungssystem des gesamten Unternehmens ist nach der DIN EN ISO 9001, der weltweit strengsten Qualitätsnorm, zertifiziert und wird regelmäßig durch die TÜV SÜD Management Service GmbH überprüft. Ebenso liegt eine Zertifizierung nach dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 vor.
- FPC-Zertifikats-Nr.: 0761-CPR-1068 / 0761-CPR-1069

| Technisch                                 | Prüfverfahren                                         | Dicke<br>1,2 mm                                    | Dicke<br>1,5 mm                                    | Dicke<br>1,8 mm                                    | Dicke<br>2,0 mm                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sichtbare Mängel                          | EN 1850-2                                             | Keine                                              | Keine                                              | Keine                                              | Keine                                              |
| Länge                                     | EN 1848-2                                             | 20 m<br>(-0 % / +5 %)                              | 15 m<br>(-0 % / +5 %)                              | 15 m<br>(-0 % / +5 %)                              | 15 m<br>(-0 % / +5 %)                              |
| Breite                                    | EN 1848-2                                             | 2,05 m<br>(-0,5 % / +1 %)                          | 2,05 m<br>(-0,5 % / +1 %)                          | 2,05 m<br>(-0,5 % / +1 %)                          | 2,05 m<br>(-0,5 % / +1 %)                          |
| Effektive Dicke                           | EN 1849-2                                             | 1,2 mm<br>(-5 % / +10 %)                           | 1,5 mm<br>(-5 % / +10 %)                           | 1,8 mm<br>(-5 % / +10 %)                           | 2,0 mm<br>(-5 % / +10 %)                           |
| Geradheit                                 | EN 1848-2                                             | < 50 mm                                            | < 50 mm                                            | < 50 mm                                            | < 50 mm                                            |
| Planlage                                  | EN 1848-2                                             | < 10 mm                                            | < 10 mm                                            | < 10 mm                                            | < 10 mm                                            |
| Flächengewicht                            | EN 1849-2                                             | 1,50 kg/m <sup>2</sup><br>(-5 % / +10 %)           | 1,85 kg/m <sup>2</sup><br>(-5 % / +10 %)           | 2,20 kg/m <sup>2</sup><br>(-5 % / +10 %)           | 2,44 kg/m <sup>2</sup><br>(-5 % / +10 %)           |
| Wasserdichtheit                           | EN 1928 (B)                                           | ≥ 400 kPa/72 h                                     | ≥ 400 kPa/72 h                                     | ≥ 400 kPa/72 h                                     | ≥ 400 kPa/72 h                                     |
| Zugfestigkeit                             | EN 12311-2(B)                                         | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup>                             | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup>                             | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup>                             | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup>                             |
| Zugdehnung                                | EN 12311-2(B)                                         | ≥ 200 %                                            | ≥ 200 %                                            | ≥ 200 %                                            | ≥ 200 %                                            |
| Widerstand gegen statische Belastung      | EN 12730 (A/B)                                        | ≥ 20 kg                                            | ≥ 20 kg                                            | ≥ 20 kg                                            | ≥ 20 kg                                            |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung     | EN 12691 (A/B)                                        | ≥ 600 mm<br>≥ 600 mm                               | ≥ 700 mm<br>≥ 2.000 mm                             | ≥ 800 mm<br>≥ 2.000 mm                             | ≥ 1.450 mm<br>≥ 2.000 mm                           |
| Weiterreißwiderstand                      | EN 12310-2                                            | ≥ 140 N                                            | ≥ 140 N                                            | ≥ 140 N                                            | ≥ 140 N                                            |
| Nagelausreißkraft                         | EN 12310-1                                            | ≥ 250 N                                            | ≥ 350 N                                            | ≥ 400 N                                            | ≥ 450 N                                            |
| Schälwiderstand der Fügenaht              | EN 12316-2                                            | ≥ 250 N/50 mm                                      | ≥ 300 N/50 mm                                      | ≥ 300 N/50 mm                                      | ≥ 300 N/50 mm                                      |
| Scherwiderstand der Fügenaht              | EN 12317-2                                            | ≥ 600 N/50 mm,<br>Abriss außerhalb<br>der Fügenaht | ≥ 700 N/50 mm,<br>Abriss außerhalb<br>der Fügenaht | ≥ 700 N/50 mm,<br>Abriss außerhalb<br>der Fügenaht | ≥ 700 N/50 mm,<br>Abriss außerhalb<br>der Fügenaht |
| UV Beständigkeit                          | EN 1297                                               | Klasse 0<br>(7.500 h)                              | Klasse 0<br>(7.500 h)                              | Klasse 0<br>(7.500 h)                              | Klasse 0<br>(7.500 h)                              |
| Widerstand gegen Durchwurzelung           | FLL/EN 13948                                          | Wurzel- u.<br>rhizomfest                           | Wurzel- u.<br>rhizomfest                           | Wurzel- u.<br>rhizomfest                           | Wurzel- u.<br>rhizomfest                           |
| Falzen bei tiefen Temperaturen            | EN 495-5                                              | ≤ -30 °C                                           | ≤ -30 °C                                           | ≤ -30 °C                                           | ≤ -30 °C                                           |
| Maßhaltigkeit                             | EN 1107-2                                             | ≤ 0,2 %                                            | ≤ 0,2 %                                            | ≤ 0,2 %                                            | ≤ 0,2 %                                            |
| Reaktion bei Brandeinwirkung              | EN 13501-1                                            | Klasse E                                           | Klasse E                                           | Klasse E                                           | Klasse E                                           |
| Äußere Brandeinwirkung (in der Anwendung) | EN 13501-5                                            | KLF*                                               | KLF*                                               | KLF*                                               | KLF*                                               |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ              | EN 1931(B)                                            | ≥ 18.000<br>+/- 30 %                               | ≥ 18.000<br>+/- 30 %                               | ≥ 18.000<br>+/- 30 %                               | ≥ 18.000<br>+/- 30 %                               |
| Widerstand gegen Hagelschlag              | EN 13583                                              | ≥ 20 m/s<br>≥ 30 m/s                               | ≥ 20 m/s<br>≥ 30 m/s                               | ≥ 20 m/s<br>≥ 30 m/s                               | ≥ 20 m/s<br>≥ 30 m/s                               |
| Beständigkeit gegenüber Chemikalien       | EN 1847                                               | bestanden                                          | bestanden                                          | bestanden                                          | bestanden                                          |
| Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung | EN 1296 (96 d)<br>EN 1928 (B)<br>(24h/60kPa)          | bestanden                                          | bestanden                                          | bestanden                                          | bestanden                                          |
| Wasserdichtheit gegen Chemikalien         | EN 1847<br>(28d/+23 °C)<br>EN 1928 (B)<br>(24h/60kPa) | bestanden                                          | bestanden                                          | bestanden                                          | bestanden                                          |
| Gefährliche Substanzen                    | Siehe Fußnote <sup>1)</sup>                           |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |

Hinweis: Da sich die europäischen Normen ständig weiterentwickeln, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung oder besuchen Sie [www.fdt.de](http://www.fdt.de), um die neuesten Informationen zu den physikalischen Eigenschaften zu erhalten.

\* KLF= Keine Leistung festgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserer technischen Abteilung.

1) Da keine europäischen harmonisierten Prüfmethode n bestehen, muss die Überprüfung und Erklärung zur Freisetzung von Stoffen unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen/Anforderung erfolgen.

## Lagerung

- Die Dachbahnen behalten in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ihre Produkteigenschaften
- Material bis zur Verarbeitung in der Originalverpackung lagern
- Angebrochene Verpackungseinheiten bei Lagerung im Freien wieder sorgfältig verschließen
- Rollen nur liegend lagern
- Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen

## Haltbarkeit

Die Dachbahnen verfügen über kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei fachgerechter Lagerung behalten sie in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung über einen langen Zeitraum ihre Produkteigenschaften.

## Verpackung und Entsorgung

Abfälle des Produktes sind keine gefährlichen Stoffe. Die nationalen Vorschriften sind zu beachten.

Abfall-Schlüsselnummern (AVV) für die Kunststoffabdichtungsbahn Rhenofol CG:

- 170904 (Gemischte Bau- und Abbruchabfälle)
- 200139 (Kunststoffe)

## Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Seien Sie vorsichtig beim Bewegen und Transportieren, um Perforationen und physische Schäden zu vermeiden. Ein Sicherheitsdatenblatt ist für das Produkt nicht erforderlich.

## Transport

Die Dachbahnen werden üblicherweise auf Holzpaletten transportiert.

### Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim