

Technisches Datenblatt



Rhenofol Paste

Lieferform	Artikelnummer
2 kg Gebinde Rhenofol Paste hellgrau	12 81 060
2 kg Gebinde Rhenofol Paste anthrazit	12 89 560

Beschreibung

Rhenofol-Paste ist eine Flüssigfolie auf Basis von in Lösemittel gelöstem Weich-PVC mit hervorragendem UV- und Witterungsschutz.

Anwendung und Verarbeitung

Rhenofol-Paste eignet sich zum Absichern von Bahnenkanten bei PVC-P-Dachbahnen und zur Fixierung von Rhenofol-Gehwegplatten und Rhenofol-Stehfalzprofilen auf PVC-P-Dachbahnen.

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Zum Auftragen der Paste wird diese zweckmäßigerweise in eine PE-Flasche (Art. Nr. 12 84 120) mit Spritztüle umgefüllt.

Nahtversiegelung: Entlang der Nahtkanten eine ca. 5 mm dicke Raupe auftragen.

Stehfalzprofil: Bei Rhenofol-Stehfalzprofilen wird eine ca. 15 mm breite Raupe unterhalb des Profils aufgetragen und das Profil eingelegt und dieses mit der Andrückrolle für Stehfalzprofile (Art. Nr. 12 88 980) fixiert.

Gehwegplatten: Bei Rhenofol-Gehwegplatten wird unterhalb der Ränder die Rhenofol-Paste ca. 15 mm breit auftragen, die Platten einlegen und anschließend umlaufend die Plattenkanten nochmals mit Rhenofol-Paste versiegeln.

Die Anwendung bei Rhenofol-Stehfalzprofilen und Rhenofol-Gehwegplatten ist nur bei Temperaturen > 20 °C zu empfehlen, da diese ansonsten zu steif sind und Spannungen zu unzureichenden Verschweißungen führen können.

Verbrauch

Ca. 10 g/m zur Nahtversiegelung, 30 g/m bei Stehfalzprofilen und 120 g/Platte bei den Gehwegplatten.

Beständigkeit

Alterungs- und lichtbeständig.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklarierte Wert
Farbe	grau, bzw. siehe Etikett bei Sonderfarben
Konsistenz	pastös
Viskosität	ca. 360 mPas
Dichte	0,9369 g/cm ³
Verdünner	Rhenofol Quellschweißmittel (THF)
Frostgefährdet	nein

Lagerung

Bei + 15 °C bis + 20 °C.

Haltbarkeit

12 Monate bei Raumtemperatur im unangebrochenen Originalgebinde.

Verpackung und Entsorgung

Weißblechkanister Inhalt 2 kg.

Restentleerte Gebinde an Interseroh zurückgeben.

Abfallschlüssel-Nummer ungebrauchtes Produkt: 080409

Abfallschlüssel-Nummer ungereinigte Verpackung: 080409

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Transport

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim