

Technisches Datenblatt



Rhepanol-Kleber 90

Lieferform	Artikelnummer
9 kg Gebinde Rhepanol-Kleber 90	10 09 650

Beschreibung

Rhepanol-Kleber 90 ist ein flüssiger, lösemittelhaltiger Klebstoff auf Synthesekautschuk-Basis, der sich auf Grund seiner speziellen Einstellung besonders gut zur streifenweisen bzw. vollflächigen Verklebung von vlieskaschierten Rhepanol-Dachbahnen eignet. Er besitzt hervorragende Eigenschaften bezüglich der Elastizität, Wärmestandfestigkeit, Alterungsbeständigkeit, offene Zeit und Klebkraft.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklarierte Wert
Farbe	weiß
Rohstoffgrundlage	SBR-Kautschuk
Dichte	1,04 g/cm ³
Viskosität	15.500 mPas
Verdüner und Reinigungsmittel	Speziallöser
Klebstoffauftrag	einseitig: im Raupen- oder Gießverfahren
Ablüfzeit	ca. 5 Minuten Die Ablüfzeit ist stark abhängig von der Auftragsmenge, den Untergründen und den klimatischen Bedingungen.
Verarbeitungstemperatur	optimal bei 15 °C bis 25 °C; nicht unter +5 °C verarbeiten
Offene Zeit	max. 20 Minuten
Kennzeichnung nach GefStoffV	siehe Sicherheitsdatenblatt

Anwendung und Verarbeitung

Einseitiger Klebstoff für die streifenweise bzw. vollflächigen Verklebung von Rhepanol hfk-Dachbahnen auf älteren verklebten Rhepanol fk-Dächern bei Sanierungen.

Die Untergründe müssen trocken, eben, fest, sauber, staub-, riss- und fettfrei sein. Der Rhepanol-Kleber 90 wird

einseitig und gleichmäßig in ausreichender Menge auf den Untergrund aufgetragen und nach kurzer Ablüfzeit die vlieskaschierte Dachbahn eingelegt. Es wird empfohlen die Klebstoffraupen mit einem Gummiwischer leicht zu verziehen/verteilen, um Kleber- bzw. Lösemittelansammlungen zu vermeiden. Die Dachbahnen können sowohl im Einrollverfahren als auch im Klappverfahren eingebaut werden.

Verbrauch

Gebäudehöhe in Windzone 1 und 2	Mittenbereich DIN EN 1991-1-4	Rand- und Eckbereiche DIN EN 1991-1-4	Mindestanzahl Klebestreifen/m
0 bis 8	160 g/m ²	240 g/m ²	8
über 8 m bis 20 m	200 g/m ²	280 g/m ²	8

Lagerung

Optimal bei 10 °C bis 20 °C; nicht unter +5 °C, frostempfindlich.

Haltbarkeit

Ca. 2 Jahre bei Raumtemperatur im unangebrochenen Original-Gebinde.
Das Datum auf dem Etikett zeigt das Abfülldatum.

Verpackung und Entsorgung

Inhalt 9 kg, Weißblechkanister mit Einschlag-Faltenbalgverschraubung
Abfallschlüssel-Nummer ungebrauchtes Produkt: 080409
Abfallschlüssel-Nummer ungereinigte Verpackung: 150110

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Sicherheitshinweise am Gebinde und vom Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.

Transport

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim