

Technisches Datenblatt



Rhenofol® C

Lieferform	Artikelnummer
Dicke 1,5 mm, 15,00 m x 1,03 m pro Rolle	12 83 550
<i>Hinweis: Weitere Farben siehe Preisliste</i>	

Beschreibung

Rhenofol C ist eine Dichtungsbahn aus Polyvinylchlorid weich (PVC-P) nach DIN EN 13967, nicht bitumenverträglich (NB), Anwendungstyp DIN/TS 20.000-202 BA/MSB – nQ. Sie ist eine trägerlose Dichtungsbahn für Detailausbildungen bei Rhenofol CV/CG-Dachbahnen. Aufgrund der hervorragenden Materialeigenschaften können Dichtungsbahnen Rhenofol C einlagig verlegt werden. Die Nahtüberdeckungen lassen sich praxisgerecht durch Quell- oder Heißluftverschweißen schließen.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, glatt, trocken und frei von scharfen Kanten, losen oder fremden Materialien, Öl, Fett oder anderen Stoffen sein, welche die Bahn beschädigen könnten.

Anwendung und Verarbeitung

Verlegen Sie die Dichtungsbahn gemäß der aktuellen Rhenofol-Verlegerichtlinie, Details und Ausführungsanforderungen. Alle Nähte werden mit Heißluftverschweißung oder Quellverschweißung gefügt. Lassen Sie alle Schweißnähte vor Überprüfung ausreichend abkühlen. Beachten Sie die Rhenofol-Verlegerichtlinie und das technische Handbuch Rhenofol. Die Verarbeitung der Dichtungsbahn Rhenofol C sollte von geschulten Verarbeitern durchgeführt werden.

Eigenschaften

Physikalisch

- Dachbahn gemäß DIN EN 13967
- Witterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Brandverhalten: Bustoffklasse B 2, DIN 4102 bzw. Klasse E, DIN EN 13501-1
- Beständig gegen übliche Industrie- und Heizungsabgase
- Hervorragendes Verhalten gegen natürliche Alterung
- Hohe Reparaturfähigkeit über den gesamten Lebenszyklus
- Nicht beständig gegen: Bitumen- und teerhaltige Stoffe; organische Lösungsmittel, z. B. Benzin, Toluol, Chlorwasserstoffe; Fette, Öle, z. B. ölhaltige Kitte und Schalungsöle. Unverträglich mit Polystyrol-Hartschaum.
- Qualitätssicherung: Rhenofol C unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle durch Eigen- und Fremdüberwachung. Das interne Qualitätssicherungssystem des gesamten Unternehmens ist nach der DIN EN ISO 9001, der weltweit strengsten Qualitätsnorm, zertifiziert und wird regelmäßig durch die TÜV SÜD Management Service GmbH überprüft. Ebenso liegt eine Zertifizierung nach dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 vor.
- FPC-Zertifikats-Nr.: 0761-CPR-1069

Technisch	Prüfverfahren	Dicke 1,5 mm
Sichtbare Mängel	EN 1850-2	Keine
Länge	EN 1848-2	15 m (-0 % / +5 %)
Breite	EN 1848-2	1,03 m (-0,5 % / +1 %)
Effektive Dicke	EN 1849-2	1,5 mm (-5 % / +10 %)
Geradheit	EN 1848-2	< 50 mm
Planlage	EN 1848-2	< 10 mm
Flächengewicht	EN 1849-2	1,88 kg/m ² (-5 % / +10 %)
Wasserdichtheit	EN 1928 (B)	≥ 400 kPa/72 h
Zugfestigkeit	EN 12311-2 (B)	≥ 10 N/mm ²
Zugdehnung	EN 12311-2 (B)	≥ 300 %
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730 (A/C)	≥ 20 kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691 (A/B)	≥ 600 mm ≥ 600 mm
Scherwiderstand der Fügenaht	EN 12317-2	≥ 600 N/50 mm, Abriss außerhalb der Fügenaht
Falzen bei tiefen Temperaturen	EN 495-5	≤ -30 °C
Maßhaltigkeit	EN 1107-2	≤ 2,0 %
Reaktion bei Brandeinwirkung	EN 11925-2 EN 13501-1	Klasse E
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	EN 1931(B)	≥ 18.000 +/- 30 %
Nagelausreißkraft	EN 12310-1	≥ 300 N

Widerstand gegen Durchwurzelung	FLL EN 13948	bestanden
Wasserdichtheit gegen Chemikalien	EN 1847 (28d/+23 °C) EN 1928 (B) (24h/60 kPa)	bestanden
Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	EN 1296 (12 w) EN 1928 (B) (24h/60 kPa)	bestanden
Gefährliche Substanzen	Siehe Fußnote ¹⁾	

Hinweis: Da sich die europäischen Normen ständig weiterentwickeln, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu den physikalischen Eigenschaften zu erhalten.

1) Da keine europäischen harmonisierten Prüfmethoden bestehen, muss die Überprüfung und Erklärung zur Freisetzung von Stoffen unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen/Anforderung erfolgen.

Lagerung

- Die Dichtungsbahnen behalten in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung ihre Produkteigenschaften
- Material bis zur Verarbeitung in der Originalverpackung lagern
- Angebrochene Verpackungseinheiten bei Lagerung im Freien wieder sorgfältig verschließen
- Rollen nur liegend lagern
- Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen

Haltbarkeit

Die Dichtungsbahnen verfügen über kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei fachgerechter Lagerung behalten sie in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung über einen langen Zeitraum ihre Produkteigenschaften.

Verpackung und Entsorgung

Abfälle des Produktes sind keine gefährlichen Stoffe. Die nationalen Vorschriften sind zu beachten.

Abfall-Schlüsselnummern (AVV) für die Kunststoffabdichtungsbahn Rhenofol C:

- 170904 (Gemischte Bau- und Abbruchabfälle)
- 200139 (Kunststoffe)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Seien Sie vorsichtig beim Bewegen und Transportieren, um Perforationen und physische Schäden zu vermeiden. Ein Sicherheitsdatenblatt ist für das Produkt nicht erforderlich.

Transport

Die Dachbahnen werden üblicherweise auf Holzpaletten transportiert.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 17. August 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim