Fiche Technique

Rhenofol® CVL

Formulaire de livraison	Numéro d'article
Épaisseur 1,5 mm, 20,00 m x 1.50 m par rouleau	52 84 450
Épaisseur 1,5 mm, 15,00 m x 2.05 m par rouleau	52 84 745

Note : Pour d'autres dimensions et couleurs, voir la liste de prix.

Description

Rhenofol CVL est une membrane d'étanchéité de toiture gris clair en polychlorure de vinyle souple (PVC-P) selon la norme EN 13956, non compatible avec le bitume et armée d'un voile de polyester. Le Rhenofol CVL est une membrane de toiture composée de deux couches : un film supérieur et un film inférieur. La soudure des recouvrements peut être réalisé de manière pratique au solvant ou à l'air chaud. Rhenofol CVL est exclusivement utilisé pour les structures de couches fixées mécaniquement avec une pente de toit inférieure à 20°. Pour les membranes d'étanchéité Rhenofol CVL, on utilise les mêmes accessoires que pour nos membranes d'étanchéité Rhenofol CV.

Précautions préliminaires

La structure de la toiture doit être capable de supporter la charge du complexe de toiture ainsi que les charges supplémentaires temporaires durant les travaux. Le support doit être sec, propre, lisse, dépourvu d'huile, de graisse et de tout élément susceptible d'endommager la membrane.

Mise oeuvre et application

La pose de la membrane doit être effectuée conformément aux directives d'installation, aux plans de détails et aux exigences d'exécution en vigueur du Rhenofol. Différents systèmes de fixation mécanique sont disponibles pour la pose des membranes d'étanchéité de toiture Rhenofol CVL : la fixation par plaquettes de répartition et fixations adaptées dans la zone de recouvrement des lés, le système de fixation par bandes soudées, ou la méthode par induction. Tous les joints sont étanchés par soudage à l'air chaud ou au solvant. Laisser suffisamment refroidir la membrane avant d'effectuer une vérification du joint à l'aide d'une pointe de contrôle. Les membranes d'étanchéité Rhenofol CVL peuvent être soudées de manière homogène avec les produits Rhenofol. Veuillez respecter les directives d'installation du Rhenofol et le manuel technique du Rhenofol. L'installation de l'étanchéité de la toiture doit être réalisée par des installateurs qualifiés.

Consommation

Pour déterminer la quantité de membrane nécessaire, il convient de prendre en compte l'intégralité de la surface horizontale, incluant le recouvrement des joints (50 mm pour les soudures à froid au solvant et au moins 100 mm pour les fixations mécaniques), ainsi qu'un relevé de la membrane de surface sur les parties verticales d'environ 50 à 100 mm.

FDT Flachdach Technologie GmbH
Eisenbahnstr. 6-8 | 68199 Mannheim | Germany
Tél. +49 (0)621 / 8504-0 | www.fdt.de

HOLCIM

Propriétés

Physiques

- Membrane d'étanchéité de toiture selon la norme EN 13956
- Résistant aux intempéries
- Résistant aux étincelles et à la chaleur rayonnante, selon la norme CEN/TS 1187, et confirmé par des essais officiels pour des pentes de toiture jusqu'à 20°. Notre membrane Rhenofol CGv doit être utilisée pour des pentes de toiture de 20° ou supérieures
- Réaction au feu : classe E selon EN 13501-1
- Résistant aux gaz d'échappement industriels et de chauffage courants.
- Conçu pour offrir une grande résistance aux facteurs naturels de vieillissement
- Résistant à la grêle selon la norme EN 13583
- Conductivité thermique selon la norme DIN 52612 : 0,16 W/(m*K)
- Non résistant aux : bitumes et matériaux contenant du goudron ; solvants organiques tels que le benzène, le toluène et les chlorures d'hydrogène ; graisses et huiles, telles que les mastics huileux et les huiles de décoffrage. non compatible sur polystyrène.
- Assurance qualité : Le Rhenofol CVL fait l'objet de contrôles qualité réguliers grâce à un suivi interne et externe. Le système d'assurance qualité interne de l'entreprise est certifié par la norme EN ISO 9001, norme de qualité la plus exigeante au monde, et fait l'objet de contrôles réguliers par TÜV SÜD Management Service GmbH. Elle est également certifiée selon la norme EN ISO 14001 relative au système de gestion de l'environnement.
- Certificat FPC n°0761-CPR-1068

FDT Flachdach Technologie GmbH
Eisenbahnstr. 6-8 | 68199 Mannheim | Germany
Tél. +49 (0)621 / 8504-0 | www.fdt.de

Techniques	Méthode de test	Épaisseur 1,5 mm
Défauts visibles	EN 1850-2	Aucun
Longueur	EN 1848-2	20 m (-0 % / +5 %)
largeur	EN 1848-2	1,50 m (-0,5 % / +1 %)
Épaisseur effective	EN 1849-2	1,5 mm (-5 % / +10 %)
Rectitude	EN 1848-2	< 50 mm
Planéité	EN 1848-2	< 10 mm
Poids de base	EN 1849-2	2,06 kg/m² (-5 % / +10 %)
Étanchéité sous pression d'eau	EN 1928 (B)	≥ 400 kPa/72 h
Résistance à la traction	EN 12311-2(A)	≥ 1.000 N/50 mm
Allongement	EN 12311-2(A)	≥ 15%
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730 (A/B)	≥ 20 kg
Résistance au poinçonnement dynamique	EN 12691 (A/B)	≥ 900 mm ≥ 2.000 mm
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	≥ 180 N
Résistance au pelage des joints	EN 12316-2	≥ 150 N/50 mm
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-2	≥ 900 N/50 mm, rupture hors du joint de soudure
Vieillissement UV	EN 1297	Class 0 (1.000 h)
Pliage à basse température	EN 495-5	≤ -30 °C
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	≤ 0,5 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Class E
Exposition au feu externe (en cours de test)	EN 13501-5	Broof (t1)*
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	EN 1931(B)	≥ 18.000 +/- 30 %
Résistance à la grêle	EN 13583	≥ 20 m/s ≥ 30 m/s
Résistance chimique	EN 1847	réussi
Substances dangereuses	Se reporter aux notes de bas de page[1)]	

Note : Les normes européennes continuant à se développer, veuillez contacter le département technique ou vous rendre sur www.fdt.de pour obtenir les dernières mises à jour sur les propriétés physiques.

** Diverses superstructures classées Broof (t1) sont disponibles avec cette membrane d'étanchéité. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service technique.*

1) Comme il n'existe pas de méthodes d'essai harmonisées au niveau européen, la vérification et la déclaration de libération des substances doivent être effectuées conformément aux réglementations/exigences nationales.

FDT Flachdach Technologie GmbH
Eisenbahnstr. 6-8 | 68199 Mannheim | Germany
Tél. +49 (0)621 / 8504-0 | www.fdt.de

Conditionnement

- Les membranes d'étanchéité de toiture conservent leurs propriétés dans leur emballage d'origine non ouvert et non endommagé.
- Conserver le matériel dans son emballage d'origine jusqu'à sa mise en oeuvre
- Refermer soigneusement les conditionnements ouverts en cas de stockage à l'extérieur.
- Les rouleaux doivent être uniquement entreposés à l'horizontal
- Protéger les rouleaux de la lumière directe du soleil, de la pluie et de la neige

Durée de validité

Les membranes d'étanchéité n'ont pas de date de péremption. Lorsqu'ils sont stockés correctement dans leur emballage d'origine non ouvert et non endommagé, ils conservent leurs propriétés pendant une longue période.

Emballage et gestion des déchets

Les déchets issus de ce produit ne sont pas considérés comme des matières dangereuses. Les réglementations nationales doivent être respectées.
Code de déchets (AVV) pour la membrane d'étanchéité synthétique Rhenofol CVL :
• 170904 (Mélanges de déchets de construction- et de démolition)
• 200139 (Plastiques)

Précautions et sécurité au travail

Transporter, manipuler et déplacer avec précaution afin d'éviter les sources de perforation ou de dommage mécanique. Aucune fiche de données de sécurité n'est requise pour ce produit.

Transport

Les membranes d'étanchéité sont généralement transportées sur des palettes en bois.

Mentions légales:

Nous insistons sur le fait que toutes les informations mentionnées, en particulier les recommandations de mise en oeuvre et d'utilisation des produits et de leurs accessoires, ont été élaborées dans des conditions normales et sur la base de nos connaissances et de notre expérience. Le stockage et l'emploi corrects des produits sont présumés. En raison des variations possibles des matériaux, des supports et des conditions de mise en œuvre, aucune garantie sur la qualité ou la fiabilité du résultat final ne peut être assurée, que ce soit sur la base d'indications écrites ou de déclarations orales, et ce indépendamment de toute position juridique. En cas d'éventuelle accusation selon laquelle FDT aurait agi de manière intentionnelle ou par négligence grave, il incombe à l'utilisateur de fournir la preuve qu'il a transmis à FDT, par écrit, toutes les informations et données nécessaires à une évaluation appropriée et correcte, de manière immédiate et complète. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les produits conviennent à l'application donnée. FDT se réserve le droit de modifier les données techniques des produits sans préavis. Les droits de propriété des tiers doivent être pris en compte. Par ailleurs, nos conditions particulières de vente et de livraison s'appliquent. La dernière version de notre fiche produit est obligatoire et peut être demandée directement auprès du FDT. Toutes les informations ainsi que toutes les données techniques et tous les dessins sont conformes aux normes techniques en vigueur et sont basés sur notre expérience. Les normes et réglementations nationales doivent être respectées.

Sous réserve de modifications techniques. Au 25 septembre 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim, Allemagne

FDT Flachdach Technologie GmbH
Eisenbahnstr. 6-8 | 68199 Mannheim | Germany
Tél. +49 (0)621 / 8504-0 | www.fdt.de